



MALTOMIX ONE®

MALTA MULTIUSO FIBRATA PER MURATURA ED INTONACO

NORMA	UNI EN 998-1 e 998-2
CLASSE	GP CS IV e G M5

Fornitura e posa in opera di malta polivalente idonea per molteplici usi, come ad esempio la costruzione e l'intonacatura di murature esterne ed interne, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc., mediante applicazione manuale.

Malta multiuso fibrata per muratura ed intonaco di granulometria massima 1,5 mm. (tipo MALTOMIX ONE della Cugini S.p.A).

La presenza di fibre e di particolari additivi, che contrastano il ritiro idraulico, riducono al minimo la possibilità di formazione di fessurazioni anche nella realizzazione di intonaci su supporti eterogenei.

I mattoni o i blocchi utilizzati devono essere privi di polvere e di sostanze oleose o grasse, con clima caldo e secco, prima della posa della malta inumidire i blocchi e i mattoni.

Se usato come intonaco: il supporto deve essere privo di polvere e di sostanze oleose o grasse, ruvido ed omogeneo e le murature miste devono essere preventivamente rinzaffate, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 e EN 998-2 con la classificazione rispettivamente **GP CS IV** e **G M5**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 7 N/mm², modulo elastico di 6000 N/mm², assorbimento d'acqua di 0,50 kg/m².min0,5, adesione al supporto 0,3 N/mm², conducibilità al vapore $\lambda= 0,8$ W/mK e reazione al fuoco A1.

ACQUA DI IMPASTO

ca. 16%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

