



INTOMIX IM3®

INTONACO DI FONDO A BASE DI CALCE IDRATA E CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA, ALTAMENTE LAVORABILE

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e muratura mista, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco di fondo a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, altamente lavorabile, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo INTOMIX IM3 della Cugini S.p.A).

L'intonaco va applicato su supporto privo di polvere, parte incoerenti, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione, in spessori per mano tra i 10 mm ed i 20 mm.

Murature con una superficie particolarmente liscia, devono essere preventivamente trattate con materiali aggrappanti (tipo INTOMIX IA3 della Cugini S.p.A).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS II - W0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 2,4 N/mm², modulo elastico di 3000 N/mm², adesione al supporto > 0,3 N/mm², permeabilità al vapore $\mu = 12$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,50$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 13,5 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 23%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

