



# INTOMIX IM9®

INTONACO DI FONDO A BASE DI CALCE IDRATA E CEMENTO, FIBRO-RINFORZATO, PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e muratura mista, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco di fondo a base di calce idrata e cemento, fibrinforzato, per interni ed esterni, altamente lavorabile, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo INTOMIX IM9 della Cugini S.p.A).

La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto e riduce la probabilità di fessure da ritiro.

L'intonaco va applicato su supporto privo di polvere, parte incoerenti, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione, in spessori per mano tra i 10 mm ed i 20 mm.

Murature con una superficie particolarmente liscia, devono essere preventivamente trattate con materiali aggrappanti (tipo INTOMIX IA3 della Cugini S.p.A).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS II - W0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 2,4 N/mm<sup>2</sup>, modulo elastico di 3000 N/mm<sup>2</sup>, adesione al supporto > 0,3 N/mm<sup>2</sup>, permeabilità al vapore  $\mu = 12$ , conducibilità al vapore  $\lambda = 0,50$  W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 13,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 23%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)".

### Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

