



## CALCEVITA RINZAFFO


RINZAFFO ANTISALE AD ELEVATA ADESIONE PER RISANARE E RESTAURARE MURATURE DEGRADATE, A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE **NHL 3,5** E BIO-POZZOLANA

NORMA

UNI EN 998-1

CLASSE

GP CS IV - W1



### PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO

CALCEVITA RINZAFFO è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale e fibre.

La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un'elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla presenza della bio-pozzolana, un'estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla formazione di efflorescenze.

Il suo impiego, oltre a promuovere l'aggrappo tra la muratura esistente e il corpo d'intonaco, contrasta il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell'umidità di risalita capillare ed elimina la formazione di efflorescenze saline.

Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato d'aggrappo e barriera salina nel ciclo CALCEVITA, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale.

In situazioni di particolare degrado con forte presenza di sali o quando si vuole preservare al massimo l'estetica delle superfici è indispensabile trattare preventivamente il supporto con PRIMER ANTISALE.

### CICLO APPLICATIVO

#### Preparazione supporto

Eliminare i vecchi intonaci fino ad arrivare alla sottostante muratura. Asportare in profondità la vecchia malta di sigillatura friabile. Spazzolare energicamente il supporto e pulire bene tutta la superficie, quindi eliminare parti incoerenti, polvere, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse o oleose e tutto ciò possa compromettere la buona adesione del rinzaffo. Lavare bene la muratura con acqua (meglio se con idropulitrice) al fine di rimuovere eventuali sali solubili.

Parti mancanti e difetti eccessivi di planarità devono essere ripresi impiegando elementi di muratura, coerenti con la struttura originale.

Se si deve realizzare solamente una zoccolatura contro la risalita capillare, trattare la muratura sino a circa un metro sopra i segni lasciati dall'umidità.

Prima di procedere all'applicazione del rinzaffo, dopo aver lavato il supporto, attendere fino alla scomparsa dell'acqua superficiale.

Nelle murature con una forte presenza salina o quando si vuole preservare al massimo l'estetica delle superfici è indispensabile l'impiego di PRIMER ANTISALE. L'applicazione deve essere eseguita preferibilmente con pompa irroratrice (per favorire una maggiore penetrazione e distribuzione), con pennello o con rullo.

Quando il supporto è asciutto (attendere almeno 48 ore), applicare il rinzaffo con una copertura completa e uniforme.

#### Attrezzature

Betoniera o miscelatore meccanico con frusta

Cazzuola

Intonacatrice: è consigliabile l'uso di un polmone per materiale grossolano

#### Miscelazione

**Betoniera:** versare in betoniera una parte dell'acqua d'impasto, aggiungere il prodotto gradualmente e mescolare per circa 3 minuti per amalgamare il tutto, avendo la precauzione di staccare dalle pareti del recipiente la polvere o l'impasto non ancora omogeneizzato. Aggiungere l'acqua restante e continuare a mescolare per altri 2-3 minuti, fino a ottenere una malta con consistenza semi fluida, dotata di elevata plasticità che possa essere facilmente applicata con la cazzuola. L'impasto non deve essere troppo liquido.

**Miscelatore con frusta:** l'impasto può essere realizzato anche in un secchio mescolando con un miscelatore a frusta o anche a mano, inserendo gli ingredienti con la stessa sequenza descritta per la betoniera.

**Miscelazione con l'intonacatrice:** il prodotto può essere anche impastato con intonacatrice regolando il flusso d'acqua fino alla consistenza desiderata. Si consiglia di impiegare un polmone adatto a una granulometria grossolana (diametro max 2,5 mm) e con tubazioni adeguate alla presenza di fibre per evitare intasamenti. L'impasto deve essere a consistenza fluida, ma non troppo liquido.

ACQUA DI IMPASTO	ca 21 - 23% (5,5 litri per sacco)
TEMPO DI MISCELAZIONE	
Betoniera	Max 6-7min
Mescolatore a frusta	Max 5-6min
RESA	66 litri di malta ogni 100 kg di prodotto
CONSUMO	ca 7,5 kg di prodotto secco per 1m <sup>2</sup> , spessore di 5mm

### Applicazione

Applicare manualmente come un rinzaffo tradizionale, strollando il prodotto con l'ausilio di una cazzuola oppure procedere con intonacatrice regolando opportunamente l'aria alla lancia.

Applicare, su tutta la superficie della muratura, uno spessore di circa 5 mm, senza eccedere. Se il prodotto deve assolvere la funzione di barriera anti salina, lo strato di rinzaffo deve essere continuo e ben distribuito su tutto il supporto. La malta, una volta applicata, deve essere lasciata ruvida senza lisciare o frattazzare.

Il prodotto contiene fibre e additivi per contrastare il ritiro idraulico in fase plastica, tuttavia è conveniente evitare di eseguire l'applicazione nelle ore di maggiore irraggiamento solare o in condizioni di forte vento.

Dopo qualche ora della presa (un chiodo entra con difficoltà nello strato di rinzaffo) è possibile applicare il corpo d'intonaco: CALCEVITA INTONACO o CALCEVITA INTONACO DEUMIDIFICANTE.

## DATI TECNICI

I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto.

Classificazione secondo EN 998-1	GP CS III - W1	
Dimensione massima dell'aggregato	mm	2,5
Massa volumica apparente della polvere	kg/m <sup>3</sup>	1500
Massa volumica della malta fresca	kg/m <sup>3</sup>	1800
Massa volumica della malta indurita ed essiccata dopo 28 gg	kg/m <sup>3</sup>	1650
Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	6,0
Resistenza meccanica a flessione dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	3,0
Modulo di elasticità dinamico dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	6000 ca.
Assorbimento d'acqua	Classe	W1 (< 0,4 Kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Adesione al supporto	N/mm <sup>2</sup>	0,7
Permeabilità al vapore (μ)		≤ 20
Conducibilità termica (λ <sub>10, DRY</sub> - Valore tabulato, P=50%)	W/m K	0,7
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1

## FORNITURA

Il prodotto è disponibile **in sacchi di carta da 25 kg**.

## AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego da +5°C a +30°C.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive la posa dell'intonaco.
- Impiegare il prodotto come primo strato del sistema di risanamento e restauro CALCEVITA per creare aggrappo e proteggere dai sali di risalita capillare.
- Nel periodo estivo proteggere il rinzaffo da una rapida essiccazione con idonee protezioni; bagnare il supporto e, se necessario, anche il rinzaffo dopo la sua posa.
- La superficie finale deve essere ruvida: non frattazzare, ne lisciare.
- Il prodotto in particolari condizioni climatiche potrebbe dare luogo a piccole cavillature.
- Il prodotto è pronto all'uso e pertanto va impastato solo con acqua potabile. L'aggiunta di materiali estranei può compromettere le caratteristiche tecnico applicative.
- Il materiale si conserva per almeno un anno, se mantenuto in confezione integra al riparo da pioggia e umidità.

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l'uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it) l'ultima revisione.

### ***Vuoi maggiori informazioni?***

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

