VOCE DI CAPITOLATO

CALCEVITA FINITURA

MALTA FINE PER FINITURA A CIVILE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE **NHL 3,5** E BIO-POZZOLANA

NORMA	**UNI EN 998-1**
CLASSE	**GP CS II - W2**

Fornitura e posa in opera di finitura a civile, idrorepellente e traspirante, specifico per risanare e restaurare murature degradate ove non sussiste risalita capillare di edifici di pregio storico e artistico (anche sotto tutela), di fabbricati recenti e per applicazioni in bioediiliza, prodotto formulato a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale, mediante applicazione a mano.

Intonaco a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e bio-pozzolana, sabbie selezionate, di granulometria massima 1 mm. (tipo CALCEVITA FINITURA della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Applicare il prodotto con ausilio di spatola metallica ad una mano, ma se la superficie è molto irregolare applicare una seconda mano dopo circa 60 minuti, finire a spugna, frattazzo o spatola metallica in funziona finitura che si vuole ottenere.

La finitura risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS II – W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 3 N/mm^2, modulo elastico di 4000 N/mm^2, adesione al supporto = 0,5 N/mm^2, permeabilità al vapore μ <=12, conducibilità al vapore λ= 0,50 W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 25%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it