



RESTAURMIX CB100®

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE COLABILE, AD ALTA RESISTENZA E RITIRO CONTROLLATO, PER RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R4

Fornitura e posa in opera di malta cementizia per incamiciatura di calcestruzzi armati, sottomurazioni, getto entro cassero di travi e pilastri danneggiati e risanamento di basamenti deteriorati), mediante colatura evitando che ci sia una evaporazione troppo rapida dell'acqua

Malta cementizia monocomponente colabile, ad alta resistenza e ritiro controllato, di granulometria massima 2,5 mm. (tipo RESTAURMIX CB100 della CUGINI S.p.A - prodotto CAM).

La malta va applicata su supporto solido (asportare la parte inconsistente), ruvido e pulito (lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua).

Se sono presenti ferri di armatura, rimuovere l'eventuale ruggine mediante spazzolatura meccanica o sabbiatura e applicare sui ferri puliti il rivestimento anticorrosione (tipo RESTAURMIX KR PASSIVANTE della Cugini S.p.A.)

La malta deve rispondere ai requisiti minimo richiesti dell'EN 1504-3, per i prodotti di classe R4, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 70 N/mm² (secondo UNI EN 12190), modulo elastico di 28 GPa (secondo UNI EN 13412), adesione al calcestruzzo ≥ 2 MPa (secondo UNI EN 1542), contenuti ioni cloruro $\leq 0,05\%$ (secondo UNI EN 1015-17) e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 20 kg/m ² per cm di spessore
---------	---

ACQUA DI IMPASTO	ca. 12-14%
------------------	------------

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

