



# ADEMIX P200 BASIC®

ADESIVO E RASANTE A GRANA MEDIA, A BASE DI CEMENTO, PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

CONFORME AI REQUISITI DELLA GUIDA TECNICA EUROPEA EAD 040083-00-0404

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Fornitura e posa in opera di adesivo e rasante cementizio a grana media per sistemi di isolamento a cappotto conforme ai requisiti della guida tecnica europea EAD 040083-00-0404, mediante applicazione a mano e macchina con appositi impianti.

Adesivo premiscelato in polvere, composto da cemento portland di elevata qualità, sabbie selezionate, resine e specifici additivi che migliorano la lavorabilità e l'adesione, di granulometria massima 1 mm. (tipo ADEMIX P200 BASIC della Cugini S.p.A).

L'adesivo va applicato su supporto privo di polvere, parti incoerenti, efflorescenze, disarmenti, sostanze grasse. Eventuali irregolarità vanno riempite con un idoneo materiale e lasciate stagionare per il tempo necessario. Inumidire il supporto se molto assorbente.

**Incollaggio:** applicare il prodotto sul retro del pannello con spatola dentata con la tecnica a cordolo perimetrale e punti o con la tecnica a tutta superficie.

**Tassellatura:** dopo 2 gg. o comunque non prima del completo indurimento ed asciugatura malta (di solito 6 pz. al m<sup>2</sup>)

**Rasatura:** applicare il prodotto con spatola, applicare un primo strato di malta, quindi annegare un'ideonea rete (in fibra di vetro alcali resistente), aggiungere se necessario altro materiale, fino ad ottenere uno strato complessivo di circa 3 mm.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 10 N/mm<sup>2</sup>, modulo elastico di 8000 N/mm<sup>2</sup>, adesione al calcestruzzo di 0,8 N/mm<sup>2</sup>, permeabilità al vapore  $\mu < 30$ , conducibilità al vapore  $\lambda = 0,45$  W/mK e reazione al fuoco A1.

#### CONSUMO:

- Incollaggio a superficie piena	ca. 3-5 kg/m <sup>2</sup>
- Rasatura	ca. 5 kg/m <sup>2</sup> per 4 mm di spessore

ACQUA DI IMPASTO ca. 26%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)".

### Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

