

PRODOTTO SPECIALE DI LISCIATURA A BASE DI GESSO AD ALTA ADERENZA PER INTERNI

COMPOSIZIONE

Solfato di calcio emidrato, calce idrata, carbonato di calcio finissimo, additivi e resine ridispersibili che consentono una applicazione più facile del prodotto.

UTILIZZO

Prodotto di *lisciatura per interni* applicabile su qualsiasi intonaco di fondo a base gesso o cemento, sia a parete sia a soffitto, senza la necessità di applicare il ponte adesivo di ancoraggio, garantendo in ogni caso una perfetta aderenza della finitura al supporto.

Campi di utilizzo:

- lisciatura di cartongesso;
- lisciatura di blocchi e lastre di gesso;
- lisciatura di solai prefabbricati e getti di calcestruzzo (verificare che la superficie da trattare sia pulita da eventuali resti di disarmante);
- nelle ristrutturazioni **Ameplafond Universale** può essere applicato direttamente su qualsiasi tipo di vecchia pittura sana, senza necessità di piccozzare o rimuovere la vecchia tinteggiatura (è consigliabile effettuare una prova preliminare su una piccola superficie per verificare che Ameplafond Universale non strappi la pittura);
- ricondizionamento di pareti rasate a getto non perfettamente riuscite (consente di rasare direttamente sull'applicazione mal riuscita precedentemente; è consigliabile effettuare una prova preliminare su una piccola superficie).

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

A mano

Ameplafond Universale si prepara aggiungendo solamente acqua *pulita* e si miscela manualmente seguendo la tecnica normalmente utilizzata per la scagliola tradizionale: si semina lentamente a filo d'acqua e si mescola (fino ad ottenere la giusta consistenza) man mano solo la parte di impasto di immediato utilizzo, così facendo l'impasto rimane utilizzabile fino a 60 minuti dalla sua

preparazione iniziale.

Ameplafond Universale si applica manualmente con frattazzo metallico o con cazzuola americana in spessori compresi da 1 a 10 mm, operando in modo da ottenere una superficie piana e liscia. Eventuali cavità e giunture vanno riempite e regolarizzate preliminarmente impiegando lo stesso **Ameplafond Universale** che deve essere lasciato indurire prima della rasatura.

Attenzione

Operando per mani successive è necessario applicare la mano successiva quando la precedente non è ancora indurita; nel caso lo fosse è necessario attendere il suo essiccamento, ciò eviterà possibili fenomeni di cartellamento. Si consiglia di posare **Ameplafond Universale** in spessore quanto più possibile uniforme, non inferiore ad 1 mm, in modo da realizzare una copertura completa dell'intonaco di fondo, la cui colorazione non deve assolutamente trasparire nello strato di **Ameplafond Universale**. Prima della tinteggiatura è buona norma applicare sulle superfici realizzate con **Ameplafond Universale** una mano di fondo isolante all'acqua.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Ameplafond Universale è confezionato in sacchi di carta da 40 Kg, con foglio interno in politene, posti su pallet da 1,44 t.

Stoccato in luogo chiuso ed asciutto, sollevato dal suolo ed in confezioni integre il prodotto si conserva inalterato per circa tre mesi.

AVVERTENZE

- La temperatura dell'aria e dei muri deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Impastare **Ameplafond Universale** con acqua *pulita*; prestare particolare attenzione durante i periodi invernali all'acqua troppo fredda ed estivi: l'utilizzo di acqua tiepida o addirittura calda accorcia notevolmente il tempo di presa.
- L'impasto di **Ameplafond Universale** deve essere protetto dal gelo o da una rapida essiccazione.
- I sottofondi devono essere asciutti, puliti, privi di residui di disarmante, oli, efflorescenze saline, grassi, fuliggine, ecc...
- Le superfici devono essere sane, esenti da parti incoerenti, friabili o in fase di distacco.
- Per utilizzi particolari contattare il nostro Servizio Tecnico, il quale è a Vostra disposizione per consigliarVi la metodologia più idonea da seguire.
- Prima della tinteggiatura applicare una mano di fondo isolante all'acqua.
- È necessario arieggiare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

GRANULOMETRIA	inferiore a 0,2 mm
ACQUA D'IMPASTO	90-95% (35-38 litri per sacco)
DENSITÀ DELL'IMPASTO	1,500 Kg/mc
RITENZIONE D'ACQUA	>95%
TEMPO DI UTILIZZO	60 minuti
CONSUMO TEORICO per 1mm di spessore	1 Kg/l mq
SPESSORE APPLICAZIONE	1 ÷ 10 mm
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DI VAPOR D'ACQUA	μ=6
ADERENZA SU INTONACO DI FONDO BASE CEMENTO	>0,3 N/mq

Dati ottenuti in laboratorio in ambiente condizionato.

- Su intonaci a base di cemento, prima di applicare **Ameplafond Universale**, attendere la completa maturazione dell'intonaco (minimo 20 giorni).
- **Ameplafond Universale** deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

PRECISAZIONI

La **Nuova Siga S.p.A.**, in qualsiasi momento potrà variare a scopo migliorativo le caratteristiche tecniche del prodotto, senza alcun preavviso.

I dati riportati nelle schede tecniche ed i valori ottenuti in laboratorio possono differire dalle prestazioni ottenute in cantiere in funzione delle diverse modalità applicative, delle condizioni ambientali ed atmosferiche in cui il prodotto si trova ad essere utilizzato, non ultimo, per la qualità di acqua di impasto che, a volte, viene aggiunta in eccesso rispetto alle dosi ottimali prescritte.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono riferite alle nostre conoscenze alla

data a fianco riportata e sono riferite unicamente al prodotto indicato.

La **Nuova Siga S.p.A.** garantisce la qualità del prodotto ma non la sua applicazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Laboratorio Chimico

Nuova Siga S.p.A.

Via Provinciale, s. - 24010 Averara BG

Tel. 0345.80.255 - Fax 0345.80.30