VOCE DI CAPITOLATO

EMICEM®

CEMENTO DA MURATURA

NORMA	**UNI EN 413-1**
CLASSE	**MC22,5 X**

Fornitura e posa in opera di cemento da muratura utilizzato per la produzione di sottofondi, massetti tipo sabbia-cemento e malte da muratura anche portanti. Grazie alla sua elevata resistenza è possibile realizzare calcestruzzi non strutturali di buone proprietà meccaniche, applicazione a mano (tipo EMICEM della Cugini S.p.A).

Il supporto deve essere privo di polvere e di sostanze grasse e oleose e va inumidito prima della posa della malta.

La quantità di sabbia e la distribuzione granulometrica, dovranno essere scelte in funzione del manufatto da realizzare.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 413-1 con la classificazione **MC22,5 X**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. = 36 N/mm^2, tempo di presa iniziale 180 min., ritenzione d'acqua nella malta fresca > 80%, contenuto d'aria nella malta fresca < 4%, stabilità (espansione) = 2 mm.

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it