VOCE DI CAPITOLATO

MALTOMIX MB10®

MALTA BASTARDA DA MURATURA

NORMA	**UNI EN 998-2**
CLASSE	**G M10**

Fornitura e posa in opera di malta per la costruzione di murature esterne ed interne, dove è richiesta una buona resistenza meccanica, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc, mediante applicazione manuale.

Malta bastarda da muratura di granulometria massima 2 5 mm. (tipo MALTOMIX MB10 della Cugini S.p.A).

I mattoni o i blocchi utilizzati devono essere privi di polvere e di sostanze oleose o grasse, con clima caldo e secco, prima della posa della malta inumidire i blocchi e i mattoni.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 998-2 con la classificazione **G M10**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 12 N/mm^2, modulo elastico di 11500 N/mm^2, assorbimento d'acqua di 0,80 $kg/m^2 \cdot min^{0,5}$, conducibilità al vapore λ= 1,20 W/mK e reazione al fuoco A1.

ACQUA DI IMPASTO	ca. 14%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it