



INTOMIX IM11®

INTONACO DI FONDO A BASE DI CEMENTO, FIBRO-RINFORZATO, AD ELEVATA RESISTENZA ED ADESIONE, PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W0

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo, ove è richiesta alta adesione al supporto, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco di fondo a base di cemento, fibrorinforzato, ad elevata resistenza e adesione, per interni ed esterni, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo INTOMIX IM11 della Cugini S.p.A).

La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto e riduce la probabilità di fessure da ritiro.

Le sue caratteristiche tecniche, lo rendono idoneo a ricevere un rivestimento ceramico o lapideo mediante incollaggio e/o tassellatura. L'intonaco va applicato su supporto privo di polvere, parte incoerenti, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione, in spessori per mano tra i 10 mm ed i 20 mm.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 3,5 N/mm², modulo elastico di 2500 N/mm², adesione al supporto > 0,4 N/mm², permeabilità al vapore $\mu=10$, conducibilità al vapore $\lambda=0,40$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 12 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 28%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

