VOCE DI CAPITOLATO



INTOMIX IA30®

RINZAFFO AD ELEVATA RESISTENZA E ADESIONE, PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA

NORMA UNI EN 998-1
CLASSE GP CS IV - W0

Fornitura e posa in opera di rinzaffo su supporti in laterizio e calcestruzzo sia a parete, sia a soffitto, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Rinzaffo ad elevata resistenza e adesione per interni ed esterni, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo INTOMIX IA30 della Cugini S.p.A).

L'intonaco va applicato su supporto privo di polvere, parte incoerenti, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione, in spessori tra i 3 mm ed i 7 mm.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione GP CS IV - W0, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 15 N/mm², modulo elastico di 12000 N/mm², adesione al supporto > 0,9 N/mm², permeabilità al vapore μ =22, conducibilità al vapore λ = 0,85 W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 7,5 kg/m² per 5 mm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 23%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it** Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

