



FONDOMIX SC25®

MASSETTO PRONTO ALL'USO AD ESSICCAZIONE MEDIO RAPIDA E RITIRO CONTROLLATO, IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C25 F5

Fornitura e posa in opera di massetto tradizionale pronto all'uso, a base di sabbia e cemento, ad essiccazione medio rapida e ritiro controllato, in ambienti esterni ed interni di granulometria massima 3 mm., applicazione manuale (tipo FONDOMIX SC25 della Cugini S.p.A.).

Il prodotto è adatto a ricevere, anche dopo sole 24-48 ore dalla posa, pavimenti in ceramica, cotto e pietre naturali; invece, per le pavimentazioni in legno (soddisfa i requisiti norma UNI 11371), moquette, gomma, PVC il tempo di attesa è di circa una settimana.

Il premiscelato permette di realizzare pavimenti riscaldanti e raffrescanti, mediante annegamento di serpentine radianti, caratterizzati da un'ottima conducibilità termica.

Massetto ancorato: su supporto pulito e asciutto applicare massetto in spessori minimi di 2-3 cm., per migliorare adesione si può creare una boiacca cemento e lattice e stendere massetto su boiacca fresca.

Massetto galleggiante: applicare massetto in spessori minimi 4-5 cm., utilizzando dei fogli di polietilene sovrapposti e lungo il perimetro e i pilastri mettere una striscia di materiale comprimibile (polistirolo, sughero...)

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 13813 con la classificazione **CT C25 F5**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 22 N/mm², massa volumica della malta indurita a 28 gg. di 2000 kg/m³, conducibilità al vapore $\lambda = 1,39$ W/mK, pedonalità 10 ore.

CONSUMO	ca. 18-19 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 8%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

