



RESTAURMIX K05 F®

MALTA DA INTONACO FIBRORINFORZATA AD ALTA RESISTENZA E RITIRO CONTROLLATO, PER IL RIPRISTINO E IL RAFFORZAMENTO DI MURATURE

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M25

Fornitura e posa in opera di malta cementizia per il ripristino e consolidamento di murature in laterizio, mattoni, pietra, blocchi in calcestruzzo, anche in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente, il prodotto è ideale in applicazioni dove sono richieste elevate resistenze alla compressione e all'adesione, mediante applicazione a mano o spruzzo con macchina intonacatrice,

Malta da intonaco fibrorinforzata ad alta resistenza e ritiro controllato, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo RESTAURMIX K05 F della Cugini S.p.A).

La malta va applicata su supporto solido (asportare la parte inconsistente), ruvido e pulito (lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua), in uno spessore per mano di 15-20 mm.

La malta deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dell'UNI EN 998-2 con la classificazione **M25** dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 30 N/mm², modulo elastico di 20000 N/mm², adesione al calcestruzzo di 1 N/mm², permeabilità al vapore $\mu=25$ e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 17 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 18%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

