CUGINI S.p.A.
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (Bg)
Tel. 035.520.780 - Fax 035.470.068
Cod. Fis. e Part. IVA 01880440167
Cap. Soc. Versato 2.827.680
Registro Imprese Bergamo N. 01880440167 - REA N. 243849
Internet: www.cugini.it - E-mail: cugini@cugini.it

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA
IMPRESA STORICA D'ITALIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° CPR-IT CUG.MR.6 F

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   RESTAURMIX K07F
2. Usi previsti:
   Malta da intonaco secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno ed esterno
3. Fabbricante:
   CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia
4. Sistemi di VVCP:
   Sistema 4
5. Norma armonizzata:
   Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-1:2016

   Organismi notificati:
   L'ente notificato non ha compiti da svolgere
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1:2016
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d' acqua	Categoria W1	
Permeabilità al vapore acquo	μ 25	
Adesione	> 1,5 N/mm^2 - FP tipo B	
Conducibilità termica	(λ10,dry valore tabulato, P=50%) 1,25 W/m K	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luca Garancini

In Nembro, addì 26 ottobre 2022

CE

11

CUGINI S.p.A

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA

CPR-IT CUG.MR.6 F

EN 998-1:2016

RESTAURMIX K07 F

Malta da intonaco secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno ed esterno

Resistenza a compressione	Categoria CS IV
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d' acqua	Categoria W1
Permeabilità al vapore acquo	μ 25
Adesione	>1,5 N/mm^2 - FP tipo B
Conducibilità termica	(λ10,dry valore tabulato, P=50%) 1,25 W/m K
Durabilità al gelo e disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza