VOCE DI CAPITOLATO

RESTAURMIX KR200 F®

Alleggerito, grana fine

MALTA CEMENTIZIA TISSOTROPICA MONOCOMPONENTE A VELOCE INDURIMENTO, POLIMERO-MODIFICATA E FIBRORINFORZATA, A USO UNIVERSALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON SPESSORI DA 3 A 100 MM

NORMA	**UNI EN 1504-3**
CLASSE	**PCC R2**

Fornitura e posa in opera di malta cementizia per il ripristino di calcestruzzo e cemento armato ideale nel rifacimento di sbeccature e spigoli di travi e pilastri, nel ripristino di frontalini e di qualsiasi manufatto in calcestruzzo che presenti difetti o distacchi, mediante applicazione manuale con cazzuola, spatola e successiva frattazzatura.

Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce indurimento, polimero modificata, fibrorinforzata, di granulometria massima 1 mm. (tipo RESTAURMIX KR200 F dalla CUGINI S.p.A. – prodotto CAM).

La malta va applicata su supporto solido (asportare la parte inconsistente), ruvido e pulito (lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua) in spessori da 3 a 100 mm.

Se sono presenti ferri di armatura, rimuovere l'eventuale ruggine mediante spazzolatura meccanica o sabbiatura e applicare sui ferri puliti il rivestimento anticorrosione (tipo RESTAURMIX KR PASSIVANTE della Cugini S.p.A.).

La malta deve rispondere ai requisisti minimo richiesti dell'EN 1504-3, per i prodotti di classe **R2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 28 N/mm² (secondo UNI EN 12190), modulo elastico di 15 GPa (secondo UNI EN 13412), adesione al calcestruzzo >= 0,8 MPa (secondo UNI EN 1542), contenuti ioni cloruro <= 0,05% (secondo UNI EN 1015-17) e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 15 kg/m² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 19-21%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it