



CALCEVITA INTONACO TRADIZIONALE

INTONACO PER RESTAURARE MURATURE DEGRADATE, A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE **NHL** E BIO-POZZOLANA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Fornitura e posa in opera di intonaco specifico per risanare e restaurare murature degradate ove non sussiste risalita capillare di edifici di pregio storico e artistico (anche sotto tutela), di fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia, prodotto formulato a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco a base di calce idraulica naturale NHL e bio legante minerale ad azione pozzolanica, sabbie selezionate e fibre, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo CALCEVITA INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Prima dell'applicazione eliminare i vecchi intonaci fino al vivo della muratura e asportare la vecchia malta friabile, spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere, efflorescenze, lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua, e poi applicare l'intonaco in una unica mano in spessori di 30-40 cm.

È sempre consigliabile prima applicare uno strato di rinzafo (tipo CALCEVITA RINZAFFO della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS II - W0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 2,5 N/mm², modulo elastico di 3500 N/mm², adesione al supporto = 0,3 N/mm², permeabilità al vapore $\mu \leq 12$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,50$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 13-14 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 24-26%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

