



CALCEVITA FINITURA

MALTA FINE PER FINITURA A CIVILE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE **NHL** E BIO-POZZOLANA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W2

Fornitura e posa in opera di finitura a civile, idrorepellente e traspirante, specifico per risanare e restaurare murature degradate ove non sussiste risalita capillare di edifici di pregio storico e artistico (anche sotto tutela), di fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia, prodotto formulato a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale, mediante applicazione a mano.

Intonaco a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana, sabbie selezionate, di granulometria massima 1 mm. (tipo CALCEVITA FINITURA della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Applicare il prodotto con ausilio di spatola metallica ad una mano, ma se la superficie è molto irregolare applicare una seconda mano dopo circa 60 minuti, finire a spugna, frattazzo o spatola metallica in funzione finitura che si vuole ottenere.

La finitura risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS II - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 3 N/mm², modulo elastico di 4000 N/mm², adesione al supporto = 0,5 N/mm², permeabilità al vapore $\mu \leq 12$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,50$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 25%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

