



SANIERPUTZ RINZAFFO®

RINZAFFO ANTISALE AD ELEVATA ADESIONE A BASE DI LEGANTE IDRAULICO AD ATTIVITÀ POZZOLANICA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Fornitura e posa in opera di rinzaffo che promuove l'aggrappo e fa da barriera salina tra muratura esistente e il corpo d'intonaco nel ciclo Sanierputz, di edifici vecchi o recenti e per applicazioni in bioedilizia, degradate dall'umidità di risalita capillare, mediante applicazione a mano o con macchina intonacatrice.

Rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante di legante tradizionale ad attività pozzolanica sabbie selezionate e fibre, di granulometria massima 2,5 mm. (tipo SANIERPUTZ RINZAFFO della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Prima dell'applicazione del rinzaffo eliminare i vecchi intonaci fino al vivo della muratura e asportare la vecchia malta friabile, spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere, efflorescenze, lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua, e poi applicare il rinzaffo in spessori minimi di 5 mm.

Nelle strutture con una forte presenza salina impiegare un antisale (tipo PRIMER ANTISALE della Cugini S.p.A).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 8 N/mm², modulo elastico di 6000 N/mm², adesione al supporto 0,6 N/mm², permeabilità al vapore $\mu < 20$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,7$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 6-7 kg/m ² per 5 mm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 18%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

