



SANIERPUTZ INTONACO TRADIZIONALE®

INTONACO FIBRATO, ALLEGGERITO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE, A BASE DI LEGANTE IDRAULICO AD ATTIVITÀ POZZOLANICA E CALCE IDRATA

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W0

Fornitura e posa in opera di intonaco specifico per risanare e restaurare murature degradate ove non sussiste risalita capillare di edifici vecchi e recenti e per applicazioni in bioedilizia, prodotto formulato a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco fibrato, alleggerito, a base di legante idraulico ad azione pozzolanica, calce idrata, sabbie selezionate, inerti leggeri e fibre, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo SANIERPUTZ INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Prima dell'applicazione eliminare i vecchi intonaci fino al vivo della muratura e asportare la vecchia malta friabile, spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere, efflorescenze, lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua, e poi applicare l'intonaco in una unica mano di 30-40 cm.

È sempre consigliabile prima applicare uno strato di rinzafo (tipo SANIERPUTZ RINZAFFO della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **LW CS II - W0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 3 N/mm², modulo elastico di 3000 N/mm², adesione al supporto = 0,3 N/mm², permeabilità al vapore $\mu < 10$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,38$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 11-12 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 28-30%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

