



SANIERPUTZ ONE COAT INTONACO DEUMIDIFICANTE®

INTONACO MACROPOROSO MONOPRODOTTO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE, A BASE DI LEGANTE IDRAULICO AD ATTIVITÀ POZZOLANICA, CALCE IDRATA, INERTE MINERALE LEGGERO, FIBRORINFORZATO. UTILIZZABILE SIA A MANO CHE CON MACCHINA INTONACATRICE

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	R CS II

Fornitura e posa in opera di intonaco macro-poroso monoprodotto per il risanamento delle murature umide, di edifici vecchi e recenti e per applicazioni in bioedilizia, prodotto formulato a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale, mediante applicazione manuale o con macchina intonacatrice.

Intonaco ad alta porosità, elevata permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d'acqua, a base di legante idraulico ad azione pozzolanica, calce idrata, inerte minerale leggero e fibre, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo SANIERPUTZ ONE COAT INTONACO DEUMIDIFICANTE della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

Prima dell'applicazione eliminare i vecchi intonaci fino al vivo della muratura e asportare la vecchia malta friabile, spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere, efflorescenze, lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua, e poi applicare l'intonaco con uno spessore per mano minimo di 20 cm. fino ad un massimo di 30-40 cm.

Nelle strutture con una forte presenza salina impiegare un antisale (tipo PRIMER ANTISALE della Cugini S.p.A) ed è sempre consigliabile prima applicare uno strato di rinzafo di circa 5 mm. (sempre usando SANIERPUTZ ONE COAT INTONACO DEUMIDIFICANTE della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **R CS II**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 4,5 N/mm², modulo elastico di 3500 N/mm², adesione al supporto = 0,4 N/mm², permeabilità al vapore $\mu < 12$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,38$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 11-12 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 28-30%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

