VOCE DI CAPITOLATO



FONDOMIX SC10[®]

MASSETTO TRADIZIONALE PRONTO ALL'USO, A BASE DI SABBIA E CEMENTO, IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

NORMA UNI EN 13813
CLASSE CT C20 F4

Fornitura e posa in opera di massetto tradizionale pronto all'uso, a base di sabbia e cemento, in ambienti esterni ed esterni di granulometria massima 3 mm., applicazione manuale (tipo FONDOMIX SC10 della Cugini S.p.A.).

Il massetto è adatto a ricevere piastrelle in ceramica, cotto e pietre naturali; inoltre può essere impiegato anche come sottofondo nella realizzazione di vialetti o per coprire tubazioni elettriche ed idrauliche.

Massetto ancorato: su supporto pulito e asciutto applicare massetto in spessori minimi di 2-3 cm., per migliorare adesione si può creare una boiacca cemento e lattice e stendere massetto su boiacca fresca.

Massetto galleggiante: applicare massetto in spessori minimi 4-5 cm., utilizzando dei fogli di polietilene sovrapposti e lungo il perimetro e i pilastri mettere una striscia di materiale comprimibile (polistirolo, sughero ..)

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 13813 con la classificazione **CT C20 F4**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 21 N/mm², massa volumica della malta indurita a 28 gg. di 2000 kg/m³, conducibilità al vapore $\lambda = 1,30$ W/mK, pedonalità 24 ore.

CONSUMO	ca. 18-19 kg/m² per cm di spessore
ACOUA DI IMPASTO	ca 10%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".



Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it** Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

