



ADEMIX EPS LIGHT®

ADESIVO E RASANTE BIANCO, ALLEGGERITO, A BASE DI CEMENTO E MICROSFERE DI EPS, PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

CONFORME AI REQUISITI DELLA GUIDA TECNICA EUROPEA EAD 040083-00-0404

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W2

Fornitura e posa in opera di adesivo e rasante cementizio alleggerito con microsfere di EPS per sistemi di isolamento a cappotto conforme ai requisiti della guida tecnica europea EAD 040083-00-0404, mediante applicazione a mano e macchina con appositi impianti.

Adesivo premiscelato in polvere, composto da cemento bianco, inerte calcareo, microsfere di EPS e specifici additivi che migliorano la lavorabilità e l'adesione, di granulometria massima 1 mm. (tipo ADEMIX EPS LIGHT della Cugini S.p.A).

L'adesivo va applicato su supporto privo di polvere, parti incoerenti, efflorescenze, disarmani, sostanze grasse. Eventuali irregolarità vanno riempite con un idoneo materiale e lasciate stagionare per il tempo necessario. Inumidire il supporto se molto assorbente.

Incollaggio: applicare il prodotto sul retro del pannello con spatola dentata con la tecnica a cordolo perimetrale e punti o con la tecnica a tutta superficie.

Tassellatura: dopo 2 gg. o comunque non prima del completo indurimento ed asciugatura malta (di solito 6 pz. al m²)

Rasatura: applicare il prodotto con spatola, applicare un primo strato di malta, quindi annegare un'idonea rete (in fibra di vetro alcali resistente) e a completa asciugatura applicare una seconda mano di materiale.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **LW CS II - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 3,5 N/mm², modulo elastico di 4000 N/mm², adesione al calcestruzzo > 0,3 N/mm², permeabilità al vapore $\mu < 20$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,33$ W/mK. e reazione al fuoco A1.

CONSUMO:

- Incollaggio a superficie piena	ca. 3 kg/m ²
- Rasatura	ca. 3 kg/m ² per 3 mm di spessore

ACQUA DI IMPASTO ca. 30%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

